

Produs	Grosime	LUMINĂ VIZIBILĂ		TSER rata totală de transmisie a energiei solare	Evaluarea Emisivității în Infraroșu (780nm-2500nm)	ENERGIE SOLARĂ			Rata de respingere a radiațiilor UV	Reducerea Orbirii	Coeficient de umbrire	Rata de respingere a radiațiilor infraroșii (1025nm)
		Transmitanță VLT	Reflectanță VLR			Transmitanță	Reflectanță	Absorbție				
CS Black 5	1.5 Mil	5%	5%	45%	11%	44%	7%	49%	99%	95%	0.66	12%
CS Black 15	1.5 Mil	16%	6%	41%	11%	46%	6%	48%	99%	82%	0.68	12%
CS Black 20	1.5 Mil	22%	5%	42%	11%	47%	7%	46%	99%	78%	0.69	12%
CS Black 30	1.5 Mil	32%	6%	36%	11%	53%	6%	41%	99%	65%	0.74	12%
CS Black 35	1.5 Mil	34%	6%	36%	11%	52%	7%	41%	99%	62%	0.73	12%
CS Black 43	1.5 Mil	43%	6%	33%	11%	55%	6%	39%	99%	53%	0.77	12%
CS Black 50	1.5 Mil	51%	6%	29%	11%	61%	7%	32%	99%	45%	0.80	12%
CS Black 55	1.5 Mil	55%	7%	29%	11%	61%	7%	32%	99%	40%	0.80	12%
CS Black 70	1.5 Mil	70%	7%	24%	11%	70%	9%	21%	99%	23%	0.87	12%
CS Black 88	1.5 Mil	86%	9%	27%	32%	65%	8%	27%	99%	39%	0.83	35%