

Produs	Grosime	LUMINĂ VIZIBILĂ		TSER rata totală de transmisie a energiei solare	Evaluarea Emisivității în Infraroșu (780nm-2500nm)	ENERGIE SOLARĂ						
		Transmitanță VLT	Reflectanță VLR			Transmitanță	Reflectanță	Absorbție	Rata de respingere a radiaților UV	Reducerea Orbirii	Coeфициent de umbrire	Rata de respingere a radiaților infraroșii (1025nm)
HP Black 5	1.5 Mil	4%	7%	59%	25%	28%	8%	64%	99%	96%	0.52	32%
HP Black 15	1.5 Mil	13%	8%	53%	25%	30%	8%	62%	99%	86%	0.54	32%
HP Black 20	1.5 Mil	17%	7%	53%	25%	32%	8%	60%	99%	82%	0.56	32%
HP Black 35	1.5 Mil	34%	7%	49%	25%	43%	8%	54%	99%	63%	0.65	32%
HP Black 50	1.5 Mil	54%	7%	36%	25%	53%	8%	39%	99%	41%	0.73	32%