

Produs	Grosime	LUMINĂ VIZIBILĂ		TSER rata totală de transmisie a energiei solare	Evaluarea Emisivității în Infraroșu (780nm-2500nm)	ENERGIE SOLARĂ			Rata de respingere a radiațiilor UV	Reducerea Orbirii	Coeficient de umbrire	Rata de respingere a radiațiilor infraroșii (1025nm)
		Transmitanță VLT	Reflectanță VLR			Transmitanță	Reflectanță	Absorbție				
XR Black 5	1.5 Mil	5%	6%	66%	58%	11%	6%	83%	99%	95%	0.39	78%
XR Black 15	1.5 Mil	15%	6%	65%	58%	14%	6%	80%	99%	83%	0.41	78%
XR Black 20	1.5 Mil	20%	6%	64%	58%	17%	6%	77%	99%	78%	0.43	78%
XR Black 30	1.5 Mil	30%	7%	58%	58%	22%	6%	72%	99%	67%	0.48	78%
XR Black 35	1.5 Mil	36%	7%	59%	58%	24%	6%	70%	99%	60%	0.50	78%
XR Black 45	1.5 Mil	46%	8%	52%	58%	30%	7%	63%	99%	50%	0.55	78%
XR Black 55	1.5 Mil	54%	8%	50%	58%	35%	7%	58%	99%	41%	0.59	78%
XR Black 70	1.5 Mil	68%	8%	49%	64%	35%	7%	57%	99%	27%	0.59	85%
XR Blue 70	2 Mi	69%	8%	47%	64%	38%	7%	55%	99%	24%	0.61	85%
XR Blue 80	2 Mil	78%	9%	42%	55%	45%	8%	47%	99%	14%	0.67	73%