

		LUMINĂ VIZIBILĂ				ENERGIE SOLARĂ						
Produs	Grosime	Transmitanță VLT	Reflectanță VLR	TSER rata totală de transmisie a energiei solare	Evaluarea Emisivității în Infraroșu (780nm-2500nm)	Transmitanță	Reflectanță	Absorbție	Rata de respingere a radiațiilor UV	Reducerea Orbirii	Coefficient de umbrire	Rata de respingere a radiațiilor infraroșii (1025nm)
XR PLUS 5	1.5 Mil	5%	6%	71%	70%	4%	6%	90%	99%	95%	0.34	96%
XR PLUS 15	1.5 Mil	12%	6%	69%	70%	7%	6%	87%	99%	88%	0.36	96%
XR PLUS 20	1.5 Mil	18%	7%	66%	70%	10%	6%	84%	99%	80%	0.39	96%
XR PLUS 30	1.5 Mil	31%	7%	61%	70%	17%	6%	77%	99%	66%	0.44	96%
XR PLUS 35	1.5 Mil	38%	7%	59%	70%	20%	6%	74%	99%	58%	0.47	96%
XR PLUS 45	1.5 Mil	45%	7%	58%	70%	22%	6%	72%	99%	51%	0.48	96%
XR PLUS 55	1.5 Mil	57%	8%	53%	70%	29%	6%	65%	99%	37%	0.54	96%
XR PLUS 70	2 Mil	67%	9%	52%	67%	35%	7%	58%	99%	27%	0.59	92%